

**GOLDBASTIK**

материалы высшей пробы

Частное предприятие «Голдбастик»,  
 220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3  
 www.goldbastik.com  
 info@goldbastik.com  
 тел. +375 29 3955030, факс +375 17 3924469  
 Адрес производства: г.Минск, ул.Уручская, 21

## ПАСПОРТ О КАЧЕСТВЕ

Дата изготовления: 17 мая 2017 г.	№ партии: 05
	Масса нетто, кг: 1933,44
Условное обозначение композиции: <b>Антисептик "Биоконтакт" «GOLDBASTIK BB 26»</b> <b>ТУ ВУ 191905626.005-2016</b>	

№ п/п	Наименование показателей	Значение	
		нормативное	фактическое
1.	Внешний вид состава	Однородная прозрачная жидкость без посторонних включений (допускается выпадение осадка и помутнение)	Соотв.
2.	Цвет – без красителя – с красителем	Бесцветный или интенсивно-синий  Цвет красителя	Соотв.
3.	Водородный показатель (рН)	3-12	10,25
4.	Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,00 -1,30	1,007
5.	Эффективность по отношению к плесневым и окрашивающим грибам	Высокоэффективное	Соотв.
6.	Эффективность по отношению к стандартному штамму гриба <i>Coniophora puteana</i> (пороговое поглощение), % к массе древесины, не более	4	2,70
7.	Коррозионная агрессивность (скорость коррозии), г/м <sup>2</sup> в сутки, не более	2	0,1557
8.	Прочность пропитанной древесины (по сравнению с непропитанной)	Допускается снижение показателя прочности не более, чем на 20 %	2,8
9.	Проницаемость в древесину (пропиточный коэффициент по поглощению), не менее	0,4	0,92

Гарантийный срок хранения – 48 месяцев с даты изготовления.

Заклучение:

Продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 191905626.005-2016.

Технолог:



*Взг*

К.А.Войтик